

【HEY'DI SK2000S】



SELF ADHESIVE WATERPROOFING MEMBRANE (自粘防水卷材)

具有最佳的耐化學性，高性能，耐壓和防撕的，密封防水卷材。

產品說明

HEY'DI SK2000S 由熱塑性腊青丁苯 - 苯乙烯嵌段共聚物膠乳與三層乙烯箔保護構成。

特色

- 高標準耐化學性
- 即使溫度降至-15 度仍然高強和柔軟
- 獨特的搭接系統可確保連繼密封
- 在受壓或伸長後可迅速的回復正常
- 硅襯底易於揭去
- 指定作外用

技術數據

一卷長度	19.0 米
寬度	1.05 米
方毫米	
面積	20.00 米
總厚度	1.5 毫米

基底材料

厚度	1.425 毫米
抗拉強度	≥0.2 牛頓/平
斷裂時伸長率	≥1,600%
低溫柔性	≤-0.15%

橫向層壓聚乙烯箔

厚度	0.075 毫米
抗拉強度	55 牛頓/平方米
斷裂時伸長率	300%
耐化學性	見下頁所示

應用範圍

HEY'DI SK2000S 是一種多用途的，能解決土木工程和建築上種種防水和密封問題的防水膜。它已經成功地用於地下停車場，貯倉，隧道，基礎，水坭地面，平台和陽台，屋頂花園，運河，水池，人工湖，污水坑等防水工程。

【HEY'DI SK2000S】



自粘防水膜

使用說明

1. 表面應清潔和乾燥並且無塵埃，潤滑油及脫模油。用 HEY'DI SK 打底料對一切表面打底用料量為 0.25 公斤/平方米(在多孔底上應打二層底)並且放置 1-3 小時。切勿裸露超過 24 小時。
注意： 若必須在潮濕表面上用 HEY'DI SK2000S，
打底則可用 HEY'DI K100 代替 HEY'DI SK 打底料
2. 按所需尺寸裁下 HEY'DI SK2000S。
3. 在所有表面上鋪貼 HEY'DI SK2000S，鋪貼時須小心揭出。
4. 從邊緣搭接處揭去硅紙(搭接邊緣也須上底料)用滾子壓緊搭接邊緣保證密封在管子周圍等處和防水膜鋪到的各處，務必緊實保證密封。
5. 沿上邊用工具固定好防水膜回填或加保護用小條，若表面要求粉光可隨之粉 HEY'DI SK2000S 必須加以保護防止人們腳踩或車輛行駛。在回填時要小心保護好防水膜。

安全

SK2000 打底料含有溶劑有害人身，切勿內服或大量吸入，切勿與皮膚長期接觸。



® Deutsche HEY'DI
Chemische Baustoffe GmbH
Pollerstraße 161-167
D-26639 Wiesmoor
Telefon: (0 49 44) 3 02-0
Telefax: (0 49 44) 3 02 25
Telex: 2 74 38